

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB603410

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex
 2

Änderungsdatum
 03.07.2017

Seite 1 / 3

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D 1817, 23 °C	1.23 ±0.02	1.23	g/cm ³
Härte ASTM D2240, Shore A, 23 °C	60 ±5	60	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412	---	11	MPa
Reißdehnung ASTM D412	---	371	%
Kältetest ASTM D1329, TR10	---	-34.5	°C
Oberflächenwiderstand ICE 93, 23 °C	---	4.6e+008	Ohm
Druckverformungsrest ASTM D395, B, 22 h, 100 °C, 25 %	---	6	%
Ozonbeständigkeit 40 °C, 72 h, 50 pphm, 20% Elongation	---	0	Rating
Kältebeständigkeit ASTM D 2137, 3 min, pass	---	-40	°C
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis 100°C		

Übersicht der Freigaben

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis	unbegrenzt
RoHS Konform			inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)		<input checked="" type="checkbox"/>

**Änderung nach Alterung:
in ASTM-ÖI Nr. 1: 70h/100°C**

		Ist-Werte		
		Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)	Shore	60	67	7
Zugfestigkeit (ASTM D412)	MPa	11	13.2	20 %
Reißdehnung (ASTM D412)	%	371	296.8	-20 %
Volumenänderung (ASTM D471)	%		-7	

Freudenberg

 Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: +49 40 66989 279
 Fax: +49 40 66989 9279
 Email: nadja.gueldner@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB603410

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

2 / 3

Änderung nach Alterung: in IRM 903: 70h/100°C

 Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)
 Volumenänderung (ASTM D471)

	Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Shore	60	63	3
MPa	11	11.9	8 %
%	371	293.1	-21 %
%		1	

Ist-Werte

Änderung nach Alterung: in Luft: 70h/100°C

 Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)
 Volumenänderung (ASTM D471)

	Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Shore	60	71	11
MPa	11	13.1	19 %
%	371	311.6	-16 %
%			

Ist-Werte

Änderung nach Alterung: in Wasser: 70h/100°C

 Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)
 Volumenänderung (ASTM D471)

	Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Shore	60	58	-2
MPa	11	10.9	-1 %
%	371	326.5	-12 %
%		3	

Ist-Werte

Freudenberg

 Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: +49 40 66989 279
 Fax: +49 40 66989 9279
 Email: nadja.gueldner@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB603410

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH

Global Material Technology

Nadja Güldner

Telefon: +49 40 66989 279

Fax: +49 40 66989 9279

Email: nadja.gueldner@fst.com