

Werkstoff

75 FKM 181327

grün

Änderungsindex

5

Änderungsdatum

22.09.2016

Seite

1 / 2

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte DIN EN ISO 1183-1	2.04 ±0.03	2.05	g/cm ³
Härte DIN ISO 7619-1	75 ±5	72	Shore
Rückprallelastizität DIN 53512	---	6	%
Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2	> 6	8	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2	> 12	14.5	MPa
Bruchdehnung DIN 53504, S2	> 150	220	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, B, 22 h, 175 °C	< 15	8	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, B, 22 h, 175 °C, in der Prüfkammer abgekühlt	< 30	16	%
Kälterichtwert ISO 11357-2, DSC	---	-17	°C
Temperatureinsatzbereich	-20°C bis 200°C		

Übersicht der Freigaben

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis	unbegrenzt
RoHS Konform			inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)		<input checked="" type="checkbox"/>

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Global Material Technology
Daniel Danzer
Telefon: +49 6201 80 2182
Fax: +49 6201 88 2182
Email: Daniel.Danzer@fst.com

Werkstoff 75 FKM 181327

grün

Änderungsindex

5

Änderungsdatum

22.09.2016

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Global Material Technology
Daniel Danzer

Telefon: +49 6201 80 2182

Fax: +49 6201 88 2182

Email: Daniel.Danzer@fst.com